

2711 Super

Normas

EuroNorma EN	AISI	AFNOR	DIN	Werk.Nº
1.2711 modificado	(6 F 2)	55 NCDV 7	52NiCrMoV 6	(1.2711)

Perfis disponíveis



Bloco

Estado do fornecimento: Tratado

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

350 - 410

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V
0,25 - 0,55	0,15 - 0,5	0,5 - 1,1	0,6 - 1,5	0,3 - 0,6	0,6 - 1,55	≤0,1

Aplicação: Moldes para injeção de plásticos com polimentos e texturas exigentes. Matrizes de extrusão de plásticos não corrosivos. Aço com elevada capacidade de polimento e boa resistência ao desgaste abrasivo.

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 03/10/2022