

C3

Normas

EuroNorma EN	AISI	DIN	Werk. N°
~C45E	~1045	~Ck45K	~1.1191

Perfis disponíveis



Quadrado



Barra

Estado do fornecimento: Estirado

Propriedades Mecânicas

RM kg/mm ²	Rp0,2 kg/mm ²	A% L0=5d0
470 - 840	> 355	≥5

Composição Química (%)

Valores médios

C

≤0,50

Aplicação: Chavetas

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto conosco:

✉ porto@universalafir.pt🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 26/10/2023