


K460



Normas

EuroNorma EN	AISI	AFNOR	DIN	Werk.Nº
95MnWCr5	O1	90MWCv5	100MnCrW4	1.2510

Perfis disponíveis



Redondo



Barra



Quadrado

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

240

Composição Química (%)

Valores médios

C	Si	Mn	Cr	V	W
0,95	0,25	1,10	0,55	0,10	0,55

Aplicação: Matrizes, punções, calibres, mandris, machos, cassonets, roletes de cravação.

Forjamento e Tratamento Térmico

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
750 - 780	550 - 650	800 - 850	2 4	100 - 400

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 27/10/2022