


K600



Normas

EuroNorma EN	AFNOR	DIN	Werk.Nº
X45NiCrMo4	~Y35NCD16	X45NiCrMo4	1.2767

Perfis disponíveis



Redondo



Barra



Quadrado

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

260

Composição Química (%)

Valores médios

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0,45	0,25	0,40	1,30	0,25	4,00

Aplicação: Ferramentas para estampar talheres, matrizes para estampagem. Lâminas para corte de materiais grossos. Cunhos para medalhas. Moldes e ferramentas para cutelaria.

Forjamento e Tratamento Térmico

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
610 - 650	~650	840 - 870	1 2 3	100 - 400

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 27/04/2023