

K890 MICROCLEAN

PATENTE  BÖHLER

Perfis disponíveis



Redondo

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

280

Composição Química (%)

Valores médios

C	Si	Cr	Mo	V	W	Co
0,85	0,55	4,35	2,80	2,10	2,55	4,50

Aplicação: Aço para ferramentas destinado a elevadas resistências à compressão como a compactação de pós.

Forjamento e Tratamento Térmico

Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
650 - 700	1030 - 1180	12	~550

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

 porto@universalafir.pt

 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 27/10/2022