

M303 EXTRA HH



Normas


Werk.Nº

~1.2316

Perfis disponíveis



Barra



Redondo

Estado do fornecimento: Tratado

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

350-390

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,27	0,30	0,65	14,50	0,85	1,00

Aplicação: Estruturas e zonas moldantes de moldes resistentes à corrosão. Aço com estrutura melhorada, permitindo a sua utilização em moldes com elevada exigência de polimento.

Forjamento e Tratamento Térmico

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
800 - 850	~550	1000 - 1030	1 2 3	170 - 210

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 10/01/2024