



M310 ISOPLAST



Normas

EuroNorma EN	AISI	AFNOR	DIN	Werk.Nº
~X40Cr14	~420	~Z40C14	~X40Cr13	~1.2083

Perfis disponíveis



Barra



Redondo

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

245

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	V
0,38	0,70	0,45	14,25	0,20

Aplicação: Moldes de injeção e compressão para plásticos corrosivos e trabalhos em atmosferas húmidas.

Forjamento e Tratamento Térmico

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
~780	~650	1000 - 1050	1 2 3	180 - 600

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 06/06/2023