

M315 EXTRA



Perfis disponíveis



Barra

Estado do fornecimento: Tratado

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.
HB

280-330

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	S
0,05	0,20	0,90	12,80	0,12

Aplicação: Aço inoxidável para estruturas de moldes. Alta resistência à corrosão nos canais de refrigeração, em presença das condensações de vapores agressivos. Poupanças significativas de ferramentas em tempos de maquinação.