

M340 ISOPLAST

PATENTE  BÖHLER

Perfis disponíveis



Barra

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.

HB

260

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V
0,54	0,45	0,40	17,30	1,10	0,10

Aplicação: Aço para moldes e parafusos extrusores para processamento de matérias plásticas.