

MD Xtra

Normas

AISI	Werk.Nº
~P20 mod	~1.2738 mod

Perfis disponíveis



Bloco

Estado do fornecimento: Tratado

High Hard (HH): 321 - 352 HB / Super Hard (SHH): 363 - 401 HB

Composição Química (%)

Valores médios

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0,26	0,35	1,00	1,45	0,55	0,60

Aplicação: Moldes de aço pré-tratado para injeção de plásticos. Moldes com brilho ou texturização. Moldes de compressão. Matrizes de extrusão para plásticos não corrosivos.

Forjamento e Tratamento Térmico

Red.
Tensões

454°C - 482°C

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 03/07/2023