

S290 Microclean

PATENTE  BÖHLER

Perfis disponíveis



Barra



Redondo



Quadrado

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.

HB

350

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Co
2,00	0,50	0,30	3,75	2,45	5,05	14,30	11,00

Aplicação: Ferramentas de corte de elevada precisão para materiais de elevada resistência mecânica.

Forjamento e Tratamento Térmico

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
770 - 840	600 - 650	1050 - 1190	1 2	520 - 560

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 15/06/2023