


W302 ISODISC



Normas

EuroNorma EN	AISI	AFNOR	DIN	Werk.Nº
X40CrMoV5-1	H13	Z40CDV5	X40CrMoV5-1	1.2344

Perfis disponíveis



Redondo



Barra

Estado do fornecimento: Recozido

Propriedades Mecânicas

Dureza máx.

HB

205

Composição Química (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V
0,39	1,10	0,40	5,20	1,40	0,95

Aplicação: Feiras para extrusão de alumínio, moldes para termoplásticos.

Tratamentos Térmicos

Recozimento	Red. Tensões	Têmpera	Meio de Arrefecimento	Revenido
750 - 800	600 - 650	1200 - 1080	1 2 3	180 - 700

Para mais informações ou para esclarecer questões com os nossos especialistas, entre em contacto connosco:

✉ porto@universalafir.pt

🌐 www.universalafir.pt

Data de Atualização: 12/05/2023